

Ceramic Zirconia Ring



Materiale	Colore	Dimensioni	Accuratezza	Temperatura massima	Runout circolare	Perpendicolarità	Circolarità	Parallelismo	Applicazioni	RoHS	Y203	FeO3	Na2O	SiO2	TiO2	ZrO2	Densità(g/cm3)	Durezza (Kg/mm2)	Forza di flessione (Mpa)	Resistenza alla frattura (Mp a.m. - 3/2)	Modulo Elastic (GPa)
Zirconium Oxide (ZrO2)	White	90x100x12mm	0.012mm	400°C(752F)	12um	12um	10um	15um	Color printing industry color control	Compliant	0.0521	<0.001%	<0.001%	<0.001%	<0.001%	>94%	≥6.0	1100±1300	>950	8.0±10.0	210