

Ceramic Sleeve



Materiale	Dimensioni	Colore	Accuratezza	Temperatura massima	Circular Runout	Perpendicolarità	Circolarità	Parallelismo	Applicazioni	RoHS	Aluminum (Al)	Itrio (Y)	Titanio (Ti)	Oxygen (O)	Carbonio(C)	Altre impurità inferiori a	Densità (g/c m3)	Durezza (Hv)	Forza di flessione (Mpa)	Resistenza alla siveness del Compres (Mpa)	Modulo elastico (GPa)	Frattura si rincorsa si(M pa. m1/2)	Coefficiente della maledespansione (10-6/C)
Silicon Nitride (Si3N4)	Black	15x25x30mm	0.008mm	800°C(1472°F)	15um	15um	12um	20um	Chemicals aerospace medicine environmental prot.	Compliant	2.0~3.5%	4.0~5.0%	1.0~1.5%	4.5~6.0%	0.3~0.8%	0.001	≥3.20	1400~1600	>800	>4000	300~315	6~8	2.2~3.0