

Tungsten Carbide Bush



Materiale	Bore Dia (d)	Tolleranza al diametro dell'alesaggio	Dia esterno (D)	Tolleranza di diametro esterno	Larghezza (B)	Tolleranza di larghezza	Maxi mamma Temperatura	Ovalità	Perpendicolarità	Concentricità	Parallelismo	Applicazioni	RoHS	Composizione	Densità (g/c m3)	Durezza (Kg /mm2)	Forza alla flessione (Mp a)	Ingredienti	Porosità e non carbonio combinato	Dimensione del grano
Tungsten Carbide	25.10mm	+0.00 to -0.03mm	32.10mm	+0.00 to -0.03mm	25mm	+0.00 to -0.08mm	950°C	0.005mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	Commonly used on high-precision machining high-pr	Compliant	0.92	14.7	89	2610	0.08	A02 B00 C00	1.6